

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=248

17 October 2022 09:47

6000

Common Group:

Sample No  
[6N01A-78-1 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5503	.14689	.43182	.38945	.00531	.19935	.02732
N=2	7.4442	.14469	.42397	.38721	.00512	.19735	.02661
N=3	7.5353	.14765	.43186	.39229	.00516	.19733	.02673
N=4	7.7544	.14570	.42884	.39489	.00510	.19804	.02677
Ave.	7.5711	.14624	.42912	.39096	.00517	.19802	.02686

	Cr	Ti
N=1	.01647	.01848
N=2	.01632	.01884
N=3	.01604	.01765
N=4	.01637	.01805
Ave.	.01630	.01825