

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=645

29 July 2022 09:34

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6057	.00434	.35007	.39249	.00474	.16805	.02575
N=2	7.4427	.00458	.34438	.38864	.00476	.16574	.02586
N=3	7.6602	.00376	.32589	.37514	.00468	.15832	.02554
N=4	7.4016	.00374	.31078	.36539	.00463	.14806	.02533
Ave.	7.5276	.00411R	.33278R	.38042	.00470	.16004R	.02562

	Cr	Ti
N=1	.00082	.01160
N=2	.00087	.01275
N=3	.00085	.01251
N=4	.00093	.01317
Ave.	.00087R	.01251R