

SMC  
Cont.  
Group:

AN=14 TAN=492

14 July 2022 10:46

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-23

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3954	.00388	.40388	.49150	.00456	.15287	.03710
N=2	7.4778	.00329	.40386	.49171	.00453	.15280	.03727
N=3	6.9851	.00423	.38148	.47308	.00457	.14553	.03738
N=4	6.7081	.00557	.40427	.48246	.00470	.15651	.03881
Ave.	7.1416R	.00424R	.39837	.48469	.00459	.15193	.03764

	Cr	Ti
N=1	.00052	.01204
N=2	.00055	.01245
N=3	.00093	.01314
N=4	.00134	.01372
Ave.	.00084R	.01284R