

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=122

07 November 2022 09:47

6000

Common Group:

Sample No
[6061-93-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6675	.29595	.70850	.98062	.00566	.17844	.02581
N=2	6.6610	.29532	.71095	.98703	.00565	.17565	.02549
N=3	6.5933	.29935	.72001	.98940	.00566	.18122	.02563
N=4	6.4218	.28545	.68694	.97070	.00566	.17244	.02556
Ave.	6.5859	.29402	.70660	.98194	.00566	.17694	.02562

	Cr	Ti
N=1	.09298	.01697
N=2	.09285	.01703
N=3	.09357	.01696
N=4	.09266	.01676
Ave.	.09301	.01693