

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=938

24 August 2022 08:32

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-51-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0975	.00452	.28068	.32683	.00510	.15473	.02302
N=2	7.4575	.00445	.27581	.32465	.00478	.15022	.02301
N=3	7.2425	.00428	.28172	.32676	.00475	.15736	.02316
N=4	7.3004	.00430	.28191	.32788	.00482	.15869	.02263
Ave.	7.2745	.00439	.28003	.32653	.00486	.15525	.02295

	Cr	Ti
N=1	.00097	.01082
N=2	.00102	.01089
N=3	.00105	.01082
N=4	.00087	.01060
Ave.	.00098R	.01078