

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=972

27 August 2022 08:14

6000

Common Group:

Sample No
[6063-54-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 6.8020 | .00453 | .34374 | .40411 | .00623 | .16273 | .02728 |
| N=2 | 6.9474 | .00395 | .33324 | .39123 | .00621 | .15802 | .02738 |
| N=3 | 7.0190 | .00381 | .31227 | .38202 | .00607 | .14832 | .02703 |
| N=4 | 7.0580 | .00387 | .34191 | .39945 | .00622 | .16145 | .02724 |
| Ave. | 6.9566 | .00404R | .33279 | .39420 | .00618 | .15763 | .02723 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|--------|
| N=1 | .00132 | .01157 |
| N=2 | .00127 | .01267 |
| N=3 | .00131 | .01271 |
| N=4 | .00110 | .01173 |
| Ave. | .00125R | .01217 |