

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=303

19 October 2022 08:59

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-80-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5584	.14337	.36640	.36305	.00519	.17689	.02650
N=2	7.4115	.15117	.38351	.37069	.00530	.18902	.02700
N=3	7.7298	.15066	.38287	.37213	.00523	.18991	.02655
N=4	7.7315	.14807	.37455	.36848	.00535	.18091	.02657
Ave.	7.6078	.14832	.37683	.36859	.00527	.18418	.02665

	Cr	Ti
N=1	.01491	.02149
N=2	.01492	.02090
N=3	.01491	.02141
N=4	.01492	.01987
Ave.	.01492	.02092