

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=66

10 October 2022 11:15

6000

Common Group:

Sample No
[6N01-74-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4866	.15715	.45601	.40878	.00523	.20129	.03357
N=2	7.5541	.15815	.45446	.40678	.00512	.19674	.03326
N=3	7.5458	.15443	.44638	.40608	.00513	.19466	.03326
N=4	7.7324	.15352	.44544	.40178	.00510	.19540	.03270
Ave.	7.5797	.15581	.45057	.40585	.00514	.19702	.03320

	Cr	Ti
N=1	.01622	.02112
N=2	.01586	.02076
N=3	.01601	.02057
N=4	.01573	.02075
Ave.	.01595	.02080