

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=95

12 October 2022 08:43

6000

Common Group:

Sample No
[6N01-76-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0268	.20535	.49291	.49306	.00502	.17836	.03463
N=2	7.5099	.20693	.49877	.49212	.00535	.18152	.03465
N=3	7.3866	.19981	.48721	.48623	.00500	.17792	.03423
N=4	7.1223	.21667	.52687	.51698	.00507	.19518	.03542
Ave.	7.2614	.20719	.50144	.49710	.00511	.18324	.03473

	Cr	Ti
N=1	.01825	.02074
N=2	.01833	.02187
N=3	.01823	.02234
N=4	.01799	.02084
Ave.	.01820	.02145