

SMC
Cont.
Group:

AN=65 TAN=205

13 October 2022 15:57

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-77-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4589	.20519	.50699	.47869	.00561	.22838	.02607
N=2	7.4359	.20867	.51452	.48270	.00565	.22552	.02659
N=3	7.4747	.20956	.51242	.47465	.00569	.22629	.02696
N=4	7.5442	.20706	.50758	.47574	.00560	.22658	.02662
Ave.	7.4784	.20762	.51038	.47794	.00564	.22669	.02656

	Cr	Ti
N=1	.01561	.01577
N=2	.01596	.01588
N=3	.01599	.01623
N=4	.01603	.01637
Ave.	.01590	.01606