

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=152

27 October 2022 08:55

6000

Common Group:

Sample No
[6061-86-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4176	.19057	.49124	.71479	.00569	.18620	.02314
N=2	7.3954	.18449	.47377	.70402	.00566	.17643	.02234
N=3	7.4117	.19324	.49434	.71724	.00572	.18891	.02303
N=4	7.3486	.18884	.48506	.71439	.00570	.18200	.02284
Ave.	7.3933	.18928	.48610	.71261	.00569	.18338	.02284

	Cr	Ti
N=1	.11137	.01664
N=2	.11066	.01690
N=3	.11132	.01673
N=4	.11114	.01648
Ave.	.11112	.01669