

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=52

07 June 2022 12:13

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0483	.22898	.58567	.94169	.00520	.16432	.04878
N=2	6.6302	.24364	.60766	.96341	.00500	.15952	.04610
Ave.	6.3392	.23631	.59666	.95255	.00510	.16192	.04744

	Cr	Ti
N=1	.18906	.02434
N=2	.18130	.02344
Ave.	.18518	.02389