

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=870

15 August 2022 09:53

6000

Common Group:

Sample No
[6063-45-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9439	.00503	.39865	.47588	.00473	.15723	.04105
N=2	6.9984	.00503	.38889	.46925	.00473	.15368	.04119
N=3	7.3111	.00436	.37817	.46080	.00477	.14690	.04094
N=4	7.0994	.00503	.40135	.47771	.00482	.15607	.04139
Ave.	7.0882	.00486R	.39177	.47091	.00476	.15347	.04114

	Cr	Ti
N=1	.00133	.01226
N=2	.00151	.01206
N=3	.00129	.01189
N=4	.00138	.01274
Ave.	.00138R	.01224