

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=117

26 October 2022 09:57

6000

Common Group:

Sample No
[6061-85-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.8981	.18624	.49306	.70641	.00712	.17075	.02214
N=2	7.8164	.17804	.47604	.69462	.00706	.16483	.02207
N=3	7.6835	.18283	.48829	.70873	.00700	.16777	.02169
N=4	7.7640	.18452	.49416	.71017	.00704	.17084	.02165
Ave.	7.7905	.18291	.48789	.70498	.00706	.16855	.02189

	Cr	Ti
N=1	.11593	.01688
N=2	.11620	.01697
N=3	.11533	.01620
N=4	.11571	.01660
Ave.	.11579	.01666