

SMC  
Cont.  
Group:

AN=17 TAN=51

06 October 2022 09:32

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-73-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.0174	.01321	.42916	.47651	.00523	.18460	.04241
N=2	7.9795	.01394	.45343	.49110	.00524	.19843	.04306
N=3	7.7872	.01363	.44074	.48715	.00521	.19028	.04270
N=4	7.9077	.01349	.43317	.48418	.00520	.18684	.04286
Ave.	7.9230	.01357	.43913	.48474	.00522	.19004	.04276

	Cr	Ti
N=1	.00325	.01679
N=2	.00328	.01621
N=3	.00323	.01648
N=4	.00331	.01589
Ave.	.00327	.01634