

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=855

13 August 2022 09:23

6000

Common Group:

Sample No
[6063-44-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1528	.01180	.42727	.49490	.00476	.17229	.03793
N=2	7.4053	.01102	.42330	.49773	.00475	.16685	.03763
N=3	7.2830	.01171	.42384	.49579	.00480	.16621	.03800
N=4	7.3174	.01161	.41680	.49013	.00478	.16601	.03776
Ave.	7.2896	.01153	.42280	.49464	.00477	.16784	.03783

	Cr	Ti
N=1	.00579	.01203
N=2	.00550	.01168
N=3	.00578	.01206
N=4	.00578	.01301
Ave.	.00571	.01219R