

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=168

10 November 2022 08:48

6000

Common Group:

Sample No
[6061-96-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0903	.28496	.73320	1.0206	.00546	.18196	.02354
N=2	7.4540	.27396	.71073	1.0013	.00542	.17547	.02318
N=3	7.1683	.28390	.72927	1.0127	.00542	.18447	.02316
N=4	7.2726	.27916	.72296	1.0182	.00545	.18089	.02333
Ave.	7.2463	.28049	.72404	1.0132	.00544	.18070	.02330

	Cr	Ti
N=1	.10436	.01456
N=2	.10442	.01283
N=3	.10438	.01373
N=4	.10441	.01403
Ave.	.10439	.01379R