

SMC  
Cont.  
Group:

AN=6 TAN=841

12 August 2022 09:57

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-41-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0556	.00588	.35832	.40518	.00488	.16361	.02680
N=2	7.1535	.00638	.36589	.40368	.00484	.16993	.02693
N=3	7.2567	.00599	.34168	.39346	.00484	.15417	.02684
N=4	7.1875	.00642	.36105	.40522	.00480	.16395	.02699
Ave.	7.1633	.00617	.35674	.40188	.00484	.16292	.02689

	Cr	Ti
N=1	.00194	.01162
N=2	.00203	.01244
N=3	.00204	.01214
N=4	.00203	.01173
Ave.	.00201	.01198