

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=1305

28 September 2022 13:33

6000

Common Group:

Sample No
[6063-67-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.8875	.01632	.39043	.46168	.00551	.17510	.03819
N=2	8.4269	.01506	.38532	.46667	.00517	.16829	.03717
N=3	7.9102	.01573	.38957	.46318	.00523	.17184	.03788
N=4	7.8468	.01511	.37110	.45590	.00550	.16236	.03728
Ave.	8.0179	.01556	.38411	.46186	.00536	.16940	.03763

	Cr	Ti
N=1	.00284	.02496
N=2	.00240	.02276
N=3	.00259	.02398
N=4	.00267	.02689
Ave.	.00262R	.02465R