

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=928

23 August 2022 08:56

6000

Common Group:

Sample No
[6063-50-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.8236	.00473	.29497	.32057	.00499	.15623	.02533
N=2	6.8810	.00455	.29222	.32015	.00480	.15523	.02516
N=3	7.1472	.00443	.28950	.31757	.00477	.15341	.02516
N=4	6.7284	.00491	.29827	.32753	.00481	.15847	.02584
Ave.	6.8951	.00465R	.29374	.32146	.00484	.15583	.02537

	Cr	Ti
N=1	.00125	.01240
N=2	.00116	.01185
N=3	.00108	.01171
N=4	.00135	.01178
Ave.	.00121R	.01193