

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=167

17 June 2022 11:00

6000

Common Group:

Sample No
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.7893	.00220	.42013	.49055	.00483	.14023	.04117
N=2	6.1425	.00267	.42689	.50012	.00479	.14643	.04190
N=3	6.6414	.00172	.42676	.49848	.00472	.14207	.04079
N=4	6.6485	.00178	.42578	.49330	.00475	.14151	.04045
Ave.	6.5554	.00209R	.42489	.49561	.00477	.14256	.04108

	Cr	Ti
N=1	.00055	.01024
N=2	.00104	.01004
N=3	.00040	.00964
N=4	.00030	.01000
Ave.	.00057R	.00998