

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=899

19 August 2022 09:27

6000

Common Group:

Sample No
[6063-48-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1271	.00543	.33827	.38688	.00469	.16581	.02796
N=2	7.3811	.00530	.33213	.38292	.00509	.16023	.02768
N=3	7.1766	.00547	.33406	.38381	.00476	.16350	.02760
N=4	7.3162	.00575	.33134	.38231	.00474	.16157	.02784
Ave.	7.2502	.00549	.33395	.38398	.00482	.16278	.02777

	Cr	Ti
N=1	.00119	.01334
N=2	.00102	.01312
N=3	.00106	.01328
N=4	.00109	.01345
Ave.	.00109R	.01330