

SMC  
Cont.  
Group:

AN=34 TAN=87

24 October 2022 11:04

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-83-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4517	.27665	.70060	.97577	.00523	.21364	.02419
N=2	7.3243	.26615	.68222	.96187	.00524	.20229	.02388
N=3	7.0343	.27419	.69841	.96772	.00531	.21396	.02443
N=4	7.4488	.26909	.68691	.96535	.00525	.21318	.02466
Ave.	7.3148	.27152	.69203	.96768	.00526	.21077	.02429

	Cr	Ti
N=1	.11363	.01703
N=2	.11388	.01821
N=3	.11540	.01834
N=4	.11462	.01711
Ave.	.11438	.01767