

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=882

16 August 2022 09:54

6000

Common Group:

Sample No
[6063-46-2

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| N=1 | 7.2318 | .00482 | .41281 | .47264 | .00507 | .16268 | .03665 |
| N=2 | 7.2755 | .00503 | .41431 | .47896 | .00492 | .16415 | .03685 |
| N=3 | 7.2682 | .00478 | .40772 | .47241 | .00545 | .16272 | .03661 |
| N=4 | 7.3396 | .00479 | .41138 | .47595 | .00483 | .16140 | .03660 |
| Ave. | 7.2788 | .00486 | .41156 | .47499 | .00507R | .16274 | .03668 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|--------|
| N=1 | .00116 | .01242 |
| N=2 | .00104 | .01262 |
| N=3 | .00103 | .01317 |
| N=4 | .00101 | .01278 |
| Ave. | .00106R | .01275 |