

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=12

28 October 2022 10:29

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-87-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3219	.26107	.65826	.91849	.00574	.16876	.02110
N=2	7.3677	.26730	.66937	.93321	.00575	.17174	.02132
N=3	7.1801	.26149	.65691	.92387	.00565	.17122	.02126
N=4	7.5029	.26608	.66952	.93826	.00571	.16825	.02079
Ave.	7.3431	.26399	.66351	.92846	.00571	.16999	.02112

	Cr	Ti
N=1	.11256	.01752
N=2	.11174	.01578
N=3	.11267	.01795
N=4	.11220	.01739
Ave.	.11229	.01716R