

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=1215

23 September 2022 09:02

6000

Common Group:

Sample No
[6063-63-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6794	.00856	.39056	.46392	.00539	.16402	.04070
N=2	7.1299	.00845	.40524	.46964	.00542	.16921	.04024
N=3	6.8680	.00863	.39352	.46131	.00538	.16431	.04058
N=4	7.0295	.00838	.41639	.47406	.00541	.17601	.04036
Ave.	6.9267	.00851	.40143	.46723	.00540	.16839	.04047

	Cr	Ti
N=1	.00250	.01440
N=2	.00218	.01402
N=3	.00247	.01638
N=4	.00194	.01322
Ave.	.00227R	.01451R