

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=1370

03 October 2022 11:39

6000

Common Group:

Sample No
[6063-70-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.8467	.01999	.40239	.48011	.00518	.17244	.03890
N=2	7.7096	.01920	.40606	.47764	.00512	.17539	.03826
N=3	8.0728	.01894	.40345	.47430	.00511	.17667	.03807
N=4	6.9136	.01989	.39947	.47649	.00516	.17967	.03883
Ave.	7.3857R	.01950	.40284	.47713	.00514	.17604	.03851

	Cr	Ti
N=1	.00399	.01205
N=2	.00349	.01118
N=3	.00345	.01137
N=4	.00389	.01201
Ave.	.00370R	.01165