

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=10

05 October 2022 08:24

6000

Common Group:

Sample No
[6063-72-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6744	.01284	.35190	.38695	.00505	.16180	.02762
N=2	7.7270	.01256	.34777	.38218	.00495	.16212	.02767
N=3	8.1041	.01360	.36819	.39810	.00502	.16973	.02804
N=4	7.6681	.01257	.36188	.39837	.00496	.16427	.02767
Ave.	7.7934	.01289	.35744	.39140	.00500	.16448	.02775

	Cr	Ti
N=1	.00203	.01223
N=2	.00213	.01297
N=3	.00219	.01067
N=4	.00197	.01155
Ave.	.00208R	.01185R