

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=1321

29 September 2022 09:20

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-68-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4188	.01959	.40466	.47034	.00517	.20019	.03967
N=2	7.5287	.01930	.39976	.46265	.00510	.20474	.03959
N=3	8.1247	.01926	.40208	.46410	.00523	.20376	.03950
N=4	8.0275	.01861	.38293	.44600	.00519	.19127	.03870
Ave.	7.7749	.01919	.39736	.46077	.00517	.19999	.03936

	Cr	Ti
N=1	.00352	.01321
N=2	.00346	.01472
N=3	.00329	.01331
N=4	.00329	.01556
Ave.	.00339	.01420R