

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=1221

24 September 2022 08:53

6000

Common Group:

Sample No
[6063-64-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7465	.00859	.34102	.38857	.00524	.16848	.02451
N=2	7.7019	.00814	.32649	.38211	.00516	.15373	.02474
N=3	7.6749	.00857	.33796	.38687	.00519	.16538	.02469
N=4	7.5769	.00816	.32708	.38239	.00518	.15913	.02475
Ave.	7.6751	.00837	.33314	.38499	.00519	.16168	.02467

	Cr	Ti
N=1	.00208	.01259
N=2	.00208	.01322
N=3	.00203	.01282
N=4	.00212	.01292
Ave.	.00208	.01289