

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=650

29 July 2022 09:58

6000

Common Group:

Sample No
[6063-34

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 7.7573 | .00471 | .41807 | .49880 | .00474 | .17997 | .03663 |
| N=2 | 7.6105 | .00475 | .40767 | .49206 | .00476 | .17048 | .03632 |
| N=3 | 7.7387 | .00432 | .39467 | .48464 | .00474 | .16688 | .03628 |
| N=4 | 7.6763 | .00462 | .40584 | .49266 | .00476 | .17313 | .03645 |
| Ave. | 7.6957 | .00460 | .40656 | .49204 | .00475 | .17261 | .03642 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|--------|
| N=1 | .00094 | .01099 |
| N=2 | .00097 | .01101 |
| N=3 | .00090 | .01097 |
| N=4 | .00094 | .01056 |
| Ave. | .00094 | .01088 |