

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=559

20 July 2022 10:02

6000

Common Group:

Sample No
[6063-28

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7745	.00269	.39116	.45432	.00465	.15877	.03148
N=2	7.8012	.00268	.38638	.45711	.00464	.15650	.03146
N=3	7.7317	.00289	.40387	.47067	.00464	.16209	.03163
N=4	7.7786	.00287	.40483	.46627	.00468	.16075	.03147
Ave.	7.7715	.00278	.39656	.46209	.00465	.15953	.03151

	Cr	Ti
N=1	.00039	.01245
N=2	.00036	.01129
N=3	.00036	.01162
N=4	.00033	.01140
Ave.	.00036R	.01169