

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=978

27 August 2022 08:45

6000

Common Group:

Sample No
[6063-54-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9038	.00470	.40629	.47834	.00618	.16046	.03711
N=2	7.0956	.00361	.37681	.46220	.00611	.14849	.03656
N=3	7.1919	.00375	.40479	.48163	.00618	.16077	.03692
N=4	7.1588	.00394	.39229	.47179	.00616	.15438	.03660
Ave.	7.0875	.00400R	.39505	.47349	.00616	.15603	.03680

	Cr	Ti
N=1	.00135	.01203
N=2	.00120	.01243
N=3	.00118	.01140
N=4	.00112	.01206
Ave.	.00121R	.01198