

SMC
Cont.
Group:

AN=27 TAN=1058

14 September 2022 09:13

6000

Common Group:

Sample No
[6063-56-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.5391	.00779	.40109	.46290	.00507	.15791	.03812
N=2	8.5752	.00763	.39943	.45792	.00502	.16087	.03804
N=3	8.2677	.00750	.41834	.48393	.00499	.16506	.03835
N=4	8.6352	.00837	.42630	.48558	.00501	.16948	.03873
Ave.	8.5043	.00782R	.41129	.47258	.00502	.16333	.03831

	Cr	Ti
N=1	.00132	.01300
N=2	.00137	.01405
N=3	.00115	.01134
N=4	.00134	.01208
Ave.	.00130R	.01262R