

SMC  
Master curve recalibration

AN=12 TAN=108

16 November 2022 14:24

Group: 6000  
Sample: SS-6014 A

Common Group: [ ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1		.09902	.61406	.63670	.08051	.25164	.12819
N=2		.10029	.62633	.65303	.07988	.26051	.12896
Ave.		.09966	.62019	.64487	.08019	.25607	.12858

	Cr	Ti
N=1	.02019	.06915
N=2	.02055	.06898
Ave.	.02037	.06906