

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=40

06 October 2022 08:34

6000

Common Group:

Sample No
[6063-73-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5881	.01225	.34584	.36528	.00513	.16568	.03160
N=2	7.8966	.01240	.33618	.35551	.00510	.16566	.03127
N=3	7.9764	.01164	.32520	.35124	.00507	.15620	.03093
N=4	7.7190	.01189	.32182	.35131	.00503	.15317	.03113
Ave.	7.7950	.01204	.33226	.35583	.00508	.16018	.03123

	Cr	Ti
N=1	.00303	.01678
N=2	.00312	.01751
N=3	.00294	.01767
N=4	.00305	.01681
Ave.	.00303	.01719