

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=1403

04 October 2022 09:18

6000

Common Group:

Sample No
[6063-71-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5510	.01308	.39335	.45682	.00498	.20537	.04060
N=2	7.7587	.01397	.41938	.48317	.00504	.21514	.04178
N=3	7.4503	.01330	.40413	.47156	.00501	.20731	.04138
N=4	8.0807	.01358	.40509	.47138	.00502	.21127	.04145
Ave.	7.7102	.01348	.40548	.47073	.00501	.20977	.04130

	Cr	Ti
N=1	.00489	.01287
N=2	.00497	.01140
N=3	.00497	.01179
N=4	.00500	.01232
Ave.	.00496	.01209R