

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=140

15 June 2022 12:53

6000

Common Group:

Sample No
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.7312	.00615	.40076	.47911	.00497	.15291	.03460
N=2	6.5338	.00692	.41140	.48790	.00531	.16307	.03500
N=3	6.7285	.00604	.40147	.48087	.00483	.15338	.03434
N=4	7.6752	.00480	.40615	.48242	.00479	.15047	.03318
Ave.	6.9172R	.00598R	.40495	.48257	.00497R	.15496	.03428

	Cr	Ti
N=1	.00141	.01418
N=2	.00182	.01689
N=3	.00129	.01375
N=4	.00078	.01298
Ave.	.00133R	.01445R