

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=866

15 August 2022 08:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-45-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9523	.00477	.34208	.39441	.00497	.15264	.02668
N=2	7.1740	.00447	.33203	.38721	.00510	.15252	.02668
N=3	7.2144	.00462	.34019	.38738	.00479	.15635	.02666
N=4	7.1498	.00486	.33898	.38636	.00481	.15383	.02667
Ave.	7.1226	.00468	.33832	.38884	.00492	.15383	.02667

	Cr	Ti
N=1	.00125	.01246
N=2	.00123	.01247
N=3	.00124	.01205
N=4	.00129	.01195
Ave.	.00125	.01223