

SMC  
Cont.  
Group:

AN=14 TAN=1241

26 September 2022 09:07

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-65-2

]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 7.7522 | .01318 | .39790 | .46374 | .00529 | .16678 | .03531 |
| N=2  | 7.5807 | .01355 | .38482 | .44924 | .00527 | .16428 | .03534 |
| N=3  | 7.8087 | .01311 | .39715 | .46403 | .00526 | .16810 | .03557 |
| N=4  | 7.5456 | .01276 | .38888 | .46135 | .00532 | .16295 | .03519 |
| Ave. | 7.6718 | .01315 | .39219 | .45959 | .00528 | .16553 | .03535 |

|      | Cr      | Ti      |
|------|---------|---------|
| N=1  | .00157  | .01328  |
| N=2  | .00194  | .01531  |
| N=3  | .00179  | .01419  |
| N=4  | .00167  | .01422  |
| Ave. | .00174R | .01425R |