

SMC  
Cont.  
Group:

AN=9 TAN=943

24 August 2022 09:22

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-51-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5122	.00580	.38878	.46135	.00480	.15872	.03994
N=2	6.3762	.00647	.39164	.46599	.00483	.16084	.04069
N=3	6.6856	.00625	.41748	.47902	.00481	.17155	.04020
N=4	7.2867	.00432	.38334	.45635	.00469	.15601	.03886
Ave.	6.7152R	.00571R	.39531	.46568	.00478	.16178	.03992

	Cr	Ti
N=1	.00158	.01171
N=2	.00188	.01181
N=3	.00161	.01067
N=4	.00112	.01137
Ave.	.00155R	.01139