

SMC  
Cont.  
Group:

AN=29 TAN=320

19 October 2022 11:18

6000

Common Group:

Sample No  
[6N01A-80-3 ]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 7.8820 | .20385 | .53518 | .48462 | .00525 | .19439 | .02729 |
| N=2  | 7.4917 | .19829 | .51946 | .47111 | .00524 | .18894 | .02734 |
| N=3  | 7.7168 | .19957 | .51529 | .47010 | .00526 | .18457 | .02719 |
| N=4  | 7.6111 | .20395 | .53053 | .48042 | .00522 | .19449 | .02666 |
| Ave. | 7.6754 | .20142 | .52511 | .47656 | .00524 | .19060 | .02712 |

|      | Cr     | Ti      |
|------|--------|---------|
| N=1  | .01471 | .01963  |
| N=2  | .01491 | .02024  |
| N=3  | .01498 | .02183  |
| N=4  | .01447 | .02102  |
| Ave. | .01477 | .02068R |