

SMC
Cont.
Group:

AN=20 TAN=131

26 October 2022 11:04

6000

Common Group:

Sample No
[6061-85-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4323	.27020	.66508	.91324	.00731	.17783	.02254
N=2	7.5496	.26472	.65514	.90608	.00732	.17608	.02245
N=3	7.6852	.27236	.67441	.92213	.00734	.18223	.02270
N=4	7.4993	.26699	.66047	.90097	.00736	.17925	.02277
Ave.	7.5416	.26857	.66378	.91061	.00733	.17885	.02262

	Cr	Ti
N=1	.11424	.01521
N=2	.11469	.01547
N=3	.11404	.01534
N=4	.11462	.01417
Ave.	.11440	.01504