

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=42

01 November 2022 11:25

6000

Common Group:

Sample No
[6061-88-2

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 7.4676 | .26167 | .67028 | .94612 | .00540 | .16775 | .02470 |
| N=2 | 7.3110 | .25580 | .65266 | .93365 | .00539 | .16379 | .02433 |
| N=3 | 7.5283 | .26237 | .67233 | .94812 | .00542 | .17376 | .02485 |
| N=4 | 7.4915 | .25173 | .64721 | .92884 | .00539 | .16065 | .02436 |
| Ave. | 7.4496 | .25789 | .66062 | .93919 | .00540 | .16649 | .02456 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|--------|
| N=1 | .10562 | .01393 |
| N=2 | .10728 | .01495 |
| N=3 | .10735 | .01537 |
| N=4 | .10671 | .01414 |
| Ave. | .10674 | .01460 |