

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=1042

13 September 2022 11:10

6000

Common Group:

Sample No
[6063-55-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4427	.00542	.39547	.48447	.00538	.17438	.03555
N=2	6.9815	.00639	.39839	.47925	.00529	.17759	.03641
N=3	7.5747	.00482	.37889	.46532	.00521	.16284	.03533
N=4	7.4762	.00616	.39576	.47556	.00527	.17552	.03600
Ave.	7.3688	.00570R	.39212	.47615	.00529	.17258	.03582

	Cr	Ti
N=1	.00153	.01372
N=2	.00185	.01440
N=3	.00134	.01401
N=4	.00164	.01508
Ave.	.00159R	.01430