

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=713

03 August 2022 10:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-37

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1771	.00397	.40499	.47758	.00450	.16448	.03920
N=2	7.3414	.00384	.40111	.47386	.00451	.16062	.03957
N=3	7.2507	.00382	.40110	.48075	.00445	.15991	.03934
N=4	7.7027	.00360	.40473	.47693	.00453	.16230	.03923
Ave.	7.3680	.00381	.40298	.47728	.00450	.16183	.03934

	Cr	Ti
N=1	.00093	.01330
N=2	.00094	.01265
N=3	.00096	.01265
N=4	.00069	.01254
Ave.	.00088R	.01279