

SMC  
Cont.  
Group:

AN=7 TAN=1038

13 September 2022 10:44

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-55-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	8.4293	.00485	.35163	.38613	.00521	.17367	.02788
N=2	7.8478	.00412	.33086	.37799	.00520	.16150	.02754
N=3	8.1759	.00465	.34929	.38378	.00525	.17170	.02722
N=4	7.6748	.00537	.35214	.38530	.00528	.17448	.02801
Ave.	8.0319	.00474R	.34598	.38330	.00524	.17033	.02766

	Cr	Ti
N=1	.00092	.01132
N=2	.00098	.01309
N=3	.00080	.01263
N=4	.00123	.01438
Ave.	.00098R	.01285R