

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=164

10 November 2022 08:20

6000

Common Group:

Sample No
[6061-96-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0714	.18293	.47118	.70661	.00530	.16380	.02263
N=2	7.3470	.19075	.48707	.71780	.00536	.16906	.02289
N=3	7.1413	.18264	.46651	.69502	.00531	.16214	.02232
N=4	7.3606	.18164	.46371	.69265	.00532	.15996	.02256
Ave.	7.2301	.18449	.47212	.70302	.00532	.16374	.02260

	Cr	Ti
N=1	.10794	.01676
N=2	.10764	.01622
N=3	.10854	.01701
N=4	.10867	.01649
Ave.	.10820	.01662