

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=161

28 October 2022 08:23

6000

Common Group:

Sample No
[6061-87-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4384	.17933	.47000	.68216	.00526	.16327	.02111
N=2	7.5903	.17632	.46413	.67754	.00522	.16297	.02128
N=3	7.6093	.16832	.43922	.65906	.00524	.15599	.02081
N=4	7.1996	.17071	.44948	.67038	.00524	.15576	.02123
Ave.	7.4594	.17367	.45571	.67229	.00524	.15950	.02111

	Cr	Ti
N=1	.11088	.01629
N=2	.11244	.01710
N=3	.11266	.01770
N=4	.11275	.01674
Ave.	.11218	.01696