

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=30

18 November 2022 08:55

6000

Common Group:

Sample No
[6063-101-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0001	.00422	.40821	.45174	.00555	.15979	.03852
N=2	7.0890	.00349	.40178	.45096	.00548	.15504	.03817
N=3	6.7140	.00457	.41103	.45460	.00561	.16173	.03880
N=4	6.9792	.00439	.41910	.45679	.00567	.16392	.03911
Ave.	6.9456	.00417R	.41003	.45352	.00558	.16012	.03865

	Cr	Ti
N=1	.00084	.01436
N=2	.00066	.01291
N=3	.00087	.01343
N=4	.00069	.01250
Ave.	.00076R	.01330R